

PINTURAS JUNO

Tehnisko datu lapa

MULTISUPPORT WHITE PRIMER

KODS:27027

APRAKSTS

Ātri žūstošs gruntēšanas sastāvs ar pretkorozijas īpašībām, piemērots visu veidu pamatnēm.

IZMANTOŠANA: IEKŠDARBI - ĀRDARBI

Piemērots melnajiem metāliem, tēraudam, cinkotām virsmām, kokam (tikai iekštelpām) un PVC, kā adhēziju uzlabojošs gruntējums, un to var izmantot pamatnes sagatavošanai, pirms jebkura veida emaljas pārklājuma izveides.

RAKSTUROJUMS

- Noslēdzošais efektsDaļēji matēta
- KrāsaBalta
- Viskozitāte pie 20° CVismaz 40 pozīcijas S / FR1007
- Blīvums pie 20° C1,60 ± -0,05 g/cc S/FR1001
- Žūšanas laiksSausis uz tausti: pēc 45 minūtēm
Nākamo slāni uzklāt: pēc 6 stundām
- Atšķaidīšanai izmantot**D-17**
- Sausais atlikums pēc apjoma:39 % Teorētiskais.
- GOS saturs.....Maksimums 600 g/Lt
- Patēriņš:10 m² / Lt apm.

VIRSMAS SAGATAVOŠANA

Dzelzs

Attīrīt no rūsas un veciem krāsas slāņiem.

Tērauds:

Attīrīt no taukiem un eļļas paliekām, izmantojot šķīdinātāju.

GALVANIZĒTAS LOKSNES Tīrīt ar šķīdinātāju.

Ņemot vērā daudzveidīgo galvanizēto apdares materiālu klāstu tirgū, ir ieteicams veikt iepriekšēju pārbaudi.

KOKS (iekštelpās)

Sagatavošana, attīrot un slīpējot.

PVC

Izmantot šķīdinātājus vai abrazīvus mazgāšanas līdzekļus, lai iepriekš notīrītu virsmas.



PINTURAS JUNO

Bº Saconi, 10-48.950 Erandio (Vizcaya)-Tel. 94-467 00 62-Fax 94-467 58 32

INTERNET:www.juno.es - E-MAIL: infoweb@juno.es

UZKLĀŠANA

Saru ota, pulverizators vai bezgaisa pulverizators.
Maksimālais atšķaidījums: 10% no apjoma.

TĪRĪŠANA:

D-17 Šķīdinātājs

PĀRKRĀSOŠANA

Piemērots visiem krāsu veidiem.
Izvērtēt iespēju izmantot Universal Primer.

IEVĒROT!

Apmēram 6 stundas pēc Multisupport White Primer uzklāšanas, var pārklāt ar Junolac Synthetic Emamel, Junosport Water Acrylic, Junokril, C astor vai jebkuru citu elastīgu krāsu.

Izmantojot Epoxi 2/C emalju, Junoretano 2/C emalju vai Junosport hlorogumijas apdares sastāvus, ieteicams izmantot pulverizatoru.

Neatkarīgi no uzklāšanas laika, Multisupport White Primer ir priekšrocība salīdzinājumā ar pārējiem sastāviem, jo tā saglabā adhēziju ar jebkura veida emalju bez iepriekšējas slīpēšanas.

IEPAKOJUMS:

Litogrāfisks metāla kontainers. Pieejamie iepakojumi: **0.750/4 un 15 litri**.

Datums: 2006. gada Decembris/Apraksta pārskats: 3.

N.B.: Mūsu tehniskās instrukcijas un padomi, gan mutiski, gan rakstveidā, gan arī ar testiem tiek sniegti labā ticībā un pēc iespējas labāk. Tomēr to var saprast tikai kā norādi BEZ ATBILDĪBAS pat attiecībā uz iespējamām trešās puses rūpnieciskā īpašuma tiesībām, un tas neatbrīvo klientu no piegādāto produktu pārbaudes, lai pārbaudītu to atbilstību paredzētajām darbībām un mērķiem. Mūsu piegādāto produktu lietošana, izmantošana un apstrāde tiek veikta ārpus mūsu kontroles un tāpēc tā ir pilnīga klienta atbildība. Tomēr, ja būtu pamats uzskatīt, ka pienākums ir mūsu pusē, tas neatkarīgi no bojājumiem un zaudējumiem būs ierobežots ar mūsu piegādāto un klienta izmantoto preču vērtību. Tas nozīmē, ka mēs garantējam mūsu produktu absolūto kvalitāti saskaņā ar mūsu vispārējiem pārdošanas un piegādes noteikumiem.



PINTURAS JUNO

Bº Saconi, 10-48.950 Erandio (Vizcaya)-Tel. 94-467 00 62-Fax 94-467 58 32

INTERNET:www.juno.es - E-MAIL: infoweb@juno.es