Tehnisko datu lapa
J-35 EXTRA-MATT WHITE

Produkta kods: 72205 Iekšdarbiem

APRAKSTS

Augstas kvalitātes matēta ūdens bāzes emulsijas krāsa, kuras pamatā ir akrila kopolimēri. Viegli uzklājams pārklājums, kas, pateicoties, tās īpaši matētajam efektam, maskē visas virsmas nepilnības. Ļoti viegli mazgājama virsma. Ideāli piemērots jebkura veida interjera dekorēšanai un aizsardzībai. Satur pret-pelējuma piedevas.

Izmantošana: IEKŠDARBOS

Ieteicams vispārējam pielietojumam virsmu apdarei, jo īpaši uz sienām un griestiem, kur ir nepieciešama īpaši matēta augstas kvalitātes apdare ar pretpelējuma īpašībām.

ĪPAŠĪBAS

- Īpaši matēta apdare
- Augsta gaismas necaurlaidības pakāpe
- Spilgti balta krāsa
- Ideāla saķere
- Slēpj virsmas nepilnības
- Augsta mitruma izturība
- Neveido šļakatas
- Ātri žūstoša

Noslēdzošais efekts: Īpaši matēts efekts

Krāsa: Balta

Viskozitāte: Min. 130 P S / FR1007

Blīvums: 1,55 ± 0,05 g / cm3 S / FR1001

Žūšanas laiks:

Sauss uz tausti 45 min laikā.

Min. gaidīšanas laiks, līdz nākamā slāņa uzklāšanai: 6 stundas

Maksimālais laiks, līdz nākamā slāņa uzklāšanai: Neierobežots

Šķīdinātājs: ūdens (ne vairāk kā 10%)

Patēriņš: 10-12 m^2/l/slānis. Vid. novērotas vērtības. Mainīgs, atkarībā no virsmas faktūras un absorbcijas

Tonēšana: Juno Universal pigments (ne vairāk kā 3%).

Sausais atlikums pēc tilpuma: 43,8 ± 2% teorētiskais - baltais

Uzliesmošanas punkts: Nav uzliesmojošs

GOS saturs: Maks. 30 g/l

72205, BALTS



Iepakojums: 4L / 15 L

Šajā datu lapā esošā informācija var mainīties un ir jāatjaunina. www.junopaints.com vai sazināties ar tuvāko JUNO pārstāvi, lai iegūtu jaunāko datu lapu.
Produkta lietošanas tehniskie ieteikumi, gan verbāli, gan rakstiski, gan izmēģinājumi, ir balstīti uz JUNO pieredzi un tehniskajām zināšanām. Šajā dokumentā uzrādītie dati jāuzskata par ieteikumu, un tādējādi tie neuzliek saistības, tostarp attiecībā uz iespējamām trešo personu rūpnieciskā īpašuma tiesībām. JUNO piegādāto produktu uzklāšanu, izmantošanu un pastarpinātu pielietošanu veic trešās puses. Līdz ar to gala rezultāts ir vienīgi klienta, uzklājēja vai lietotāja atbildība, ne piegādātāja. Šis dokuments neatbrīvo klientus no piegādāto produktu pārbaudes, lai pārliecinātos par to atbilstību paredzētajam pielietojumam un mērķiem. Gadījumā, ja JUNO uzņemas atbildību, tā tiks ierobežota ar klientam piegādāto un izmantoto preču vērtību, neatkarīgi no radītajiem zaudējumiem. JUNO garantē visu savu produktu kvalitāti saskaņā ar spēkā esošajiem Vispārējiem pārdošanas nosacījumiem.

Industrias JUNO, S.A. • Barrio SaKoni, 10 • 48950 Erandio (Bizkaia) • Tfno. +34 944 670 062 • infoweb@juno.es • www.junopaints.com

Tehnisko datu lapa
J-35 EXTRA-MATT WHITE

Produkta kods: 72205 Iekšdarbiem

VIRSMAS SAGATAVOŠANA

NEAPSTRĀDĀTA VIRSMA. Jaunas, stingras, tīras un sausas virsmas nav nepieciešams iepriekš apstrādāt. Lai uzlabotu virsmas stingrību un novērstu putekļošanos, virsmu apstrādāt ar atšķaidītu Hidrocril Sealer (Prod.Kods 81.006) (1 daļa Hidrocril : 4 daļas ūdens).

Krāsotas virsmas. Ja krāsa ir labā stāvoklī, produktu var klāt tieši uz virsmas. Sliktā stāvoklī esošus krāsas slāņus noņemt, un virsmu attīrīt no putekļiem un netīrumiem. Pirms krāsošanas remontēt virsmas plaisas un nelīdzenumus ar Juno Repair Plaster (Prod. Kods 77.000).

Glancētas krāsas un lakas virsmu apstrādāt ar smilšpapīru, lai novērstu spīdumu, veicinātu saķeri un novērstu virsmas spriegumus. Veiciet pārbaudi, lai pārliecinātos par krāsas izturību, adhēziju un novērstu iespējamo nesaderību starp dažādiem krāsu slāņiem.

Pelējuma piesārņojums. Rūpīgi nomazgāt pelējuma traipus un dezinficēt virsmu, izmantojot Junoclean Anti-mold wash (Prod.Kods 760.180). Noskalot ar tīru ūdeni un ļaut pilnīgi nožūt. Uzklāt krāsas slāni, kam pievienota pretpelējuma piedeva, vai pievienot JUNO Misky-Misky pret-pelējuma piedevu (Prod.Kods 79.597).

Izsālījumi. Rūpīgi notīrīt ar birsti, noskalot un neitralizēt ar sālsskābes vai cinka sulfāta šķīdumu (līdz 10%). Noskalot ar ūdeni un ļaut pilnībā nožūt.

Mitrums, tauki, dūmi vai nikotīna traipi utt.
Notīrīt ar ūdeni un piemērotu mazgāšanas līdzekli. Ļaut pilnībā nožūt un uzklāt Tapa-Manchas Stain Cover. (Prod.Kods 21.350).

UZKLĀŠANA

Rūpīgi samaisīt sastāvu, līdz tas ir pilnībā viendabīgs. Uzklāt uz virsmas, kas ir viendabīga, tīra, pilnīgi sausa, bez izsālījumiem un pelējuma. Neuzklāt uz virsmām, kuru temperatūra ir zem 5ºC vai uz pārmērīgi karstām virsmām. Nepieciešamība produktu atšķaidīt ir atkarīga no porainības un virsmas stāvokļa.
Ieteicams aizsargāt apgabalus, kas netiks krāsoti (kontaktus, līstes, grīdas, durvju rāmjus un logus), izmantojot izolācijas lenti un papīru. Kad darbs ir pabeigts, noņemt izolācijas lenti pirms krāsa ir pilnībā nožuvusi, lai novērstu blakus esošās krāsas atdalīšanos.

Uzklāšanas metode Saru ota, rullītis vai pulverizators. Uzklāt vismaz divus J-35 slāņus.

TĪRĪŠANA Notīrīt traipus un darbarīkus uzreiz pēc lietošanas, izmantojot ziepjūdeni.

DROŠĪBAS UN VIDES APSVĒRUMI

Pēc iespējas samazināt produkta atkritumus, novērtējot pareizo nepieciešamo daudzumu, ņemot vērā pamatnes m2, porainību un faktūru. Produkta paliekas uzglabāt labi ventilējamā un sausā vietā. Tvertnei jābūt tīrai un atlikušā produkta daudzumam atbilstošā izmērā. Rūpīgi aizvērt konteinerus un turēt tos vertikāli, lai novērstu noplūdes. Sargāt tvertnes prom no sala, augstām temperatūrām un tiešas saules iedarbības. Saglabāt neizmantoto produktu turpmākai izmantošanai, kā arī, lai samazinātu ietekmi uz vidi. Neēst, nedzert vai nesmēķēt izstrādājuma sagatavošanas un lietošanas laikā. Virsmas sagatavošana un produkta uzklāšana jāveic ar atbilstošu drošības un aizsardzības aprīkojumu. Plašāku informāciju skatīt drošības datu lapā. Ja nokļūst acīs, mazgāt ar lielu daudzumu tīra ūdens. Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā. Neizliet kanalizācijā vai apkārtējā vidē. Likvidēt atļautā atkritumu savākšanas vietā. Konsultēties ar savas pilsētas domi par pareizu konteineru pārstrādes metodi un atkritumiem / atlikumiem, saskaņā ar vietējiem tiesību aktiem un vides aizsardzības principiem.

Šajā datu lapā esošā informācija var mainīties un ir jāatjaunina. www.junopaints.com vai sazināties ar tuvāko JUNO pārstāvi, lai iegūtu jaunāko datu lapu.
Produkta lietošanas tehniskie ieteikumi, gan verbāli, gan rakstiski, gan izmēģinājumi, ir balstīti uz JUNO pieredzi un tehniskajām zināšanām. Šajā dokumentā uzrādītie dati jāuzskata par ieteikumu, un tādējādi tie neuzliek saistības, tostarp attiecībā uz iespējamām trešo personu rūpnieciskā īpašuma tiesībām. JUNO piegādāto produktu uzklāšanu, izmantošanu un pastarpinātu pielietošanu veic trešās puses. Līdz ar to gala rezultāts ir vienīgi klienta, uzklājēja vai lietotāja atbildība, ne piegādātāja. Šis dokuments neatbrīvo klientus no piegādāto produktu pārbaudes, lai pārliecinātos par to atbilstību paredzētajam pielietojumam un mērķiem. Gadījumā, ja JUNO uzņemas atbildību, tā tiks ierobežota ar klientam piegādāto un izmantoto preču vērtību, neatkarīgi no radītajiem zaudējumiem. JUNO garantē visu savu produktu kvalitāti saskaņā ar spēkā esošajiem Vispārējiem pārdošanas nosacījumiem.

Industrias JUNO, S.A. • Barrio SaKoni, 10 • 48950 Erandio (Bizkaia) • Tfno. +34 944 670 062 • infoweb@juno.es • www.junopaints.com