Tehnisko datu lapa

AQUALAC GLOSS

Kods: **10,300**

Marts, 2015

APRAKSTS

Ūdens bāzes emaljas krāsa, kuras sastāvā ir ātri žūstoši akrila sveķi, nodrošinot noturīgu balto krāsu un izcilu vizuālo efektu. Vājš aromāts un ļoti ātri žūšana. Izstrādāts, lai īpašību ziņā līdzinātos alkīda emaljai.
Nodrošina izcilu cietību, noturību pret abrazīvu tīrīšanu, adhēziju.
Īpašības:

- Lieliska saķere, plūstamība un izlīdzināšanās.
- Lieliska segtspēja un pārklājums.
- Ciets pārklājums, kas izturīgs pret ūdens šļakstīšanos uz virsmas.
- Piemērota iekšdarbiem un ārdarbiem.

Izmantošana: IEKŠDARBI - ĀRDARBI

AQUALAC nodrošina nepārspējamu segtspēju virsmu apdarei iekštelpās un ārpus tām, kā arī ļoti piemērota durvju apdarei.
To ieteicams lietot uz pareizi sagatavotām un gruntētām iekštelpu virsmām, kā piemēram, koka, ģipša un saplākšņa, kā arī ārdarbu apdares materiālu, durvju, mūra un metāla virsmu krāsošanai.

VIRSMAS SAGATAVOŠANA

KOKA PAMATNE
Virsmai jābūt tīrai, sausai, bez taukiem un apstrādātai ar smilšpapīru.
Iekšdarbu koka virsmas gruntēt, izmantojot Hangers Synthetic Sealer (produkta kods 21.000) un ārdarbos ieteicams gruntēt ar Fungicide and Bactericide sealer.
Dzelzs un tērauds:
Attaukot un attīrīt no rūsas, pēc tam gruntēt ar piemērotu antioksidējošu produktu.
Alumīnija un cinkotas virsmas:
Pēc attīrīšanas gruntēt ar Waterprim (Prod.kods 30.006).
Cementa, ģipškartona un apmestas virsmas:
Virsmai jābūt tīrai. Gruntēt ar JUNORAL N-5 (Prod. kods 73040).

PIELIETOJUMS

Uzklāt, izmantojot augstas kvalitātes saru otu, rullīti vai pulverizatoru.
Pulverizatoru izmantot ievērojot pienācīgu uzmanību un saskaņā ar ražotāja instrukcijām. Nepieciešamības gadījumā uzklāt divus slāņus. Produkts ir gatavs lietošanai, un parasti nav nepieciešams to atšķaidīt. Ja nepieciešams, atšķaidīt ar 5-10% ūdens.
Labi saglabājušās iepriekš pārklātas virsmas var pārkrāsot pēc to mazgāšanas un virsmas apstrādes ar smilšpapīru, lai pilnībā noņemtu spīdumu.
Krāsas slāņus sliktā stāvoklī pilnībā noņemt, virsmu notīrīt un uzklāt jaunu krāsas slāni.
Tīrīšana: Ar ūdeni.
Tonēšana: Izmantojot Junoral Colorant vai Universal Colorant, kas nepārsniedz 2%.

IEVĒROT!

Rūpīgi samaisīt krāsu pirms lietošanas un dažreiz lietošanas laikā.
Ūdens bāzes krāsas ir ļoti jutīgas pret laika un virsmas apstākļiem. Lai iegūtu labus rezultātus, ir svarīgi to lietot sausos un siltos laika apstākļos (no 10 līdz 25°C).
Virsmām jābūt pilnīgi tīrām, bez rūsas, putekļiem un bez taukiem, bez jebkāda piesārņojuma, kas var ietekmēt krāsas veiktspēju.
IZMANTOT ADEKVĀTAS VENTILĀCIJAS APSTĀKĻOS.
SARGĀT NO BĒRNIEM.

IETEIKUMI UZKLĀŠANAI

Pārklājamām virsmām jābūt sausām, tīrām, nestspējīgām un bez jebkāda piesārņojuma, ieskaitot nesaistītus krāsas slāņus, netīrumus, taukus, eļļu, vasku, betona cietinātājus, krītu, sāļus, pelējumu, rūsu, nesaistītas materiāla daļas un putekļus.
Noņemt nesaistītos krāsas slāņus, krītu un izsālījumu izmantojot metāla sukas, skrāpjus, smilšpapīru un / vai augstspiediena iekārtas.
Izmantojot remontjavu, aizpildīt naglu caurumus un nosegt visas plaisas un šuves.
Ar smilšpapīru apstrādāt visas spīdīgās, raupjās un remontētās virsmas.
Ar smilšpapīra palīdzību noapaļot visas šķautnes.
Izmantojot piemērotu gruntēšanas sastāvu, apstrādāt nepārklātas un porainas pamatnes.
Ievērot ieteicamo temperatūru lietošanas un žūšanas laikā starp pārklājumiem (20 ° C, relatīvais mitrums 65%).
Aprēķināt nepieciešamo produkta daudzumu, ņemot vērā m², porainību un pamatnes faktūru. Uzglabāt atlikušo produktu sausā un labi vēdināmā vietā.

Noslēdzošais efekts: Spīdīgs

Krāsa: Balta, citas krāsas pēc pieprasījuma

Viskozitāte: 20 minimums S/FR1007

Blīvums: 1,22 +/- 0,05 s/FR 1001

Žūšanas laiks: 1 st. uz tausti
Nākamo kārtu uzklāt: Minimālais: 24 stundas.
Maksimālais: 8 dienas

Uzliesmošanas punkts: Nav uzliesmojošs

Patēriņš: 10 - 12m² / L/ slānis

Šķīdinātājs: ūdens

GOS saturs: Maksimums 70 g / l.

Ugunsdrošība: B-s1,d0 (UNE 13501-1:2007)

TĪRĪŠANA:

Pēc izmantošanas pēc iespējas ātrāk notīrīt visas pakļautās ādas zonas un darbarīkus ar siltu ziepjūdeni.
Nekavējoties notīrīt pulverizatoru un traipus ar ziepjūdeni vai ar piemērotu šķīdinātāju.

Pēc izmantošanas notīrīt darbarīkus (otas, rullīšus, iekārtas utt.), un pirms uzglabāšanas ļaut nožūt.

Konsultēties ar pilsētas domi par atbilstošām konteineru, atkritumu un krāsu palieku utilizācijas metodēm, saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem un vides aizsardzības principiem.

TRANSPORTĒŠANA

Iepakojums: 0,75/4 litri
Transportēšanas svars:
Iepakojumu skaits uz paletes: 525/150

Kravas klasifikācija:
Krāsa vai ar krāsu saistīts produkts

Informācija par transportēšanu
Nav ierobežojumi transportēšanai (ADR/RID, IMDG, IATA)



Šajā datu lapā esošā informācija var mainīties un ir jāatjaunina. Skatīt www.juno.es vai sazināties ar tuvāko JUNO pārstāvi, lai iegūtu jaunāko datu lapu. Mūsu tehniskās instrukcijas un padomi, gan mutiski, gan rakstveidā, gan arī ar testiem tiek sniegti labā ticībā un pēc iespējas labāk. Tomēr to var saprast tikai kā norādi BEZ ATBILDĪBAS pat attiecībā uz iespējamām trešās puses rūpnieciskā īpašuma tiesībām, un tas neatbrīvo klientu no piegādāto produktu pārbaudes, lai pārbaudītu to atbilstību paredzētajām darbībām un mērķiem. Mūsu piegādāto produktu lietošana, izmantošana un apstrāde tiek veikta ārpus mūsu kontroles un tāpēc tā ir pilnīga klienta atbildība. Tomēr, ja būtu pamats uzskatīt, ka pienākums ir mūsu pusē, tas neatkarīgi no bojājumiem un zaudējumiem būs ierobežots ar mūsu piegādāto un klienta izmantoto preču vērtību. Tas nozīmē, ka mēs garantējam mūsu produktu absolūto kvalitāti saskaņā ar mūsu vispārējiem pārdošanas un piegādes noteikumiem.

Industrias JUNO, S.A. • Barrio SaKoni, 10 • 48950 Erandio (Bizkaia) • Tfno. 944 670 062 • sales@junopaints.es • **www.junopaints.ie**