

PINTURAS JUNO DATU LAPA



METALEX WHITE KODS: 27000

APRAKSTS

Svinu nesaturošs antioksidējošs cinka fosfāta un sojas eļļas sveķu bāzes gruntēšanas sastāvs.

IZMANTOŠANA: IEKŠDARBI - ĀRDARBI

Antioksidējošs gruntēšanas sastāvs metāla virsmām, kurām nepieciešama pretkorozijas aizsardzība, izņemot alumīnija un cinkotas virsmas.

RAKSTUROJUMS

- Noslēdzošais efektsMatēts
- KrāsaBalta
- ViskozitāteMin 100" S/FR 1002
- Blīvums1,61-0,05 gr/FR1001
- Žūšanas laiksSauss uz tausti: pēc 60 minūtēm
Nākamo slāni uzklāt:
Minimālais: 24 stundas.
Maksimālais: pēc 5 dienām.
- Atšķaidīšanai izmantot**D-16.**
- Sausais atlikums49 % teorētiskais
- Uzliesmošanas sliekšnisUzliesmojošs (21 τ - 55 τ C)
- Vidējais patēriņš 9 m 2 / lt (50 mikroni, nožuvis slānis)
- GOS saturs.....Maks. 600 g/l

VIRSMAS SAGATAVOŠANA

Tērauda virsmām jābūt pilnīgi tīram, deoksidētām un attīrītām no kalamīna. Virsmu ieteicams sagatavot izmantojot smilšu strūklku, lai iegūtu virsmas sagatavotības pakāpi SA 21/2.

UZKLĀŠANA

Izmantojot saru otu vai rullīti:

Tieši no iepakojuma vai atšķaidītu ar 5 - 10% D-16.

Uzklājot ar pulverizatoru:

Atšķaidīt ar 10 - 15% D-17 vai D-16.



PINTURAS JUNO

B⁹ Saconi, 10-48.950 Erandio (Vizcaya)-Tel. 94-467 00 62-Fax 94-467 58 32
INTERNET:www.juno.es - E-MAIL: infoweb@juno.es

TĪRĪŠANA

D-16 šķīdinātājs vai universāls šķīdinātājs

PĀRKRĀSOŠANA

Ar alkīda emalju, kas atšķaidīta ar vaišpirtu.

IEVĒROT!

Uzmanīgi samaisīt maisījumu, līdz vienmērīgi sajaukts.

IEPAKOJUMS:

Litogrāfisks metāla kontainers.

Pieejamie iepakojumi: 0.750 un 4 litri.

Datums: 2007. Gads, Janvāris/Apraksts pārskatīts: 3

N.B.: Mūsu tehniskās instrukcijas un padomi, gan mutiski, gan rakstveidā, gan arī ar testiem tiek sniegti labā ticībā un pēc iespējas labāk. Tomēr to var saprast tikai kā norādi **BEZ ATBILDĪBAS** pat attiecībā uz iespējamām trešās puses rūpnieciskā īpašuma tiesībām, un tas neatbrīvo klientu no piegādāto produktu pārbaudes, lai pārbaudītu to atbilstību paredzētajām darbībām un mērķiem. Mūsu piegādāto produktu lietošana, izmantošana un apstrāde tiek veikta ārpus mūsu kontroles un tāpēc tā ir pilnīga klienta atbildība. Tomēr, ja būtu pamats uzskatīt, ka pienākums ir mūsu pusē, tas neatkarīgi no bojājumiem un zaudējumiem būs ierobežots ar mūsu piegādāto un klienta izmantoto preču vērtību. Tas nozīmē, ka mēs garantējam mūsu produktu absolūto kvalitāti saskaņā ar mūsu vispārējiem pārdošanas un piegādes noteikumiem.



PINTURAS JUNO

Bº Saconi, 10-48.950 Erandio (Vizcaya)-Tel. 94-467 00 62-Fax 94-467 58 32
INTERNET:www.juno.es - E-MAIL: infoweb@juno.es