

# SUPER JUNO-REV mūra pārklājums

Kods: 65,101

Janvāris, 2015

## APRAKSTS

**JUNOREV** ir profesionālas kvalitātes, gluda emulsijas krāsa ārdarbiem. Piemērota pievilcīga pārklājuma izveidei ar augstu veiktspēju, tā nodrošina lielisku pārklājumu un ir viegli uzklājama. **JUNOREV** pamatā ir ūdens dispersijas akrila kopolimēra sveķi. Šis produkts ir ūdensizturīgs un ūdens tvaiku caurlaidīgs, kā arī nodrošina izturību pret atmosfēras iedarbību pat skarbā un prasīgā vidē. Satur pret-pelējuma konservantus un tam piemīt pretkarbonizācijas īpašības. Aizsargā betona virsmas pret karbonizāciju un nodrošina izcilu adhēziju un veiktspēju āra apstākļos.

## Izmantošana: IEKŠDARBI - ĀRDARBI

Produkts ir paredzēts, lai aizsargātu un dekorētu āra minerālās virsmas ārdarbos, pasargājot no karbonizācijas, lietus, mitruma un mikroorganismiem. Tādējādi nodrošinot lielisku izturību pret vieglu atmosfēras dūmu iedarbību un sāļiem, kas izdalās no jaunizveidotām pamatnēm, apmetumiem un līdzīgām virsmām.

## UZKLĀŠANA

Saru ota, rullītis vai pulverizators.  
- Maisīt sastāvu rūpīgi, līdz iegūta vienmērīga konsistence.  
- Uzklāt uz tīras, sausas un nestspējīgas virsmas. Uz iepriekš krāsotām virsmām, ja esošā krāsa ir spīdīga, satīna vai elastīga, var rasties spriegums, kas var izraisīt virsmas plaisāšanu.  
- Tāpat kā citas ūdens bāzes krāsas, neuzklāt pie temperatūras, kas ir zem 5°C vai pārāk karstām virsmām.

## Produkta sagatavošana

Visu veidu pamatnēm:  
Ja uz virsmas vērojams pelējums, sēnīte, alģes vai citi parazīti, rīkojieties sekojoši:  
- Mazgāt ar 10% balinātāja un ūdens šķīdumu.  
- Noskalot ar ūdeni.  
- Pirms krāsošanas ļaut pilnībā nožūt.  
- Izmantot Pretpelējuma produktus.  
Ja vērojams izsālījums:  
- Tīrīt un mazgāt ar 10% sālsskābes vai 10% cinka sulfāta šķīdumu.  
- Noskalot ar ūdeni.  
- Pirms krāsošanas ļaut pilnībā nožūt.  
Šis darbības jāveic atbilstoši drošības noteikumiem  
Krāsošana: Tonēšanai izmantot Junoral Water Colorant, pievienojot ne vairāk kā 3% pigmenta.

## Darba apraksts:

| PAMATNES                                                                      | Produkta sagatavošana                                           | PIELIETOJUMS                                                                        |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                               |                                                                 | IEKŠDARBOS                                                                          | ĀRDARBOS                                                                            |
| Betons, cements vai java, JAUNI hidroaizsargātie saistvielu bāzes javu slāņi. | TĪRĪŠANA:<br>Izsālījumu noņemšana                               | * 1 Akril 80 vai Junolite kārtā.<br>* 2 kārtas Junorev, kas atšķaidīts ar 10% ūdens | * 1 Akril 80 vai Junolite kārtā.<br>* 2 kārtas Junorev, kas atšķaidīts ar 10% ūdens |
| Vecās krāsas slāņi, kas nav pārklāti ar pulveri                               | Tīrīšana un / vai mazgāšana                                     | * 2 kārtas Junorev, kas atšķaidīts ar 10% ūdens                                     | * 2 kārtas Junorev, kas atšķaidīts ar 10% ūdens                                     |
| Veci krāsu slāņi, kas pārklāti ar pulveri                                     | TĪRĪŠANA:<br>Virsmas atjaunošana                                | * 1 kārtā atšķaidīts Hidrocril<br>* 2 kārtas Junorev, kas atšķaidīts ar 10% ūdens   | * 1 kārtā atšķaidīts Hidrocril<br>* 2 kārtas Junorev, kas atšķaidīts ar 10% ūdens   |
| Vecā krāsa sliktā stāvoklī.                                                   | Noņemt<br>Apstrādāt ar smilšu strūklku vai JUNO krāsas noņemēju | Tāpat kā jaunas virsmas                                                             | * Tāpat kā jaunas virsmas                                                           |
| Čipša bāzes apmetums                                                          | TĪRĪŠANA:<br>Virsmas remonts pēc nepieciešamības                | * 1 kārtā atšķaidīts Hidrocril<br>* 2 kārtas Junorev, kas atšķaidīts ar 10% ūdens   | * Nav ieteicams.                                                                    |

## Noslēdzošais efekts: Gluds

**Krāsa: P (balta), D un TR bāzes NCS & RAL**

**Viskozitāte: Vismaz 100 pozīcijas S / FR1007**

**Blīvums: 1,37-0,05 gr/FR1001**

**Žūšanas laiks: 2-4 st. - uz tausti**  
**Nākamās kārtas uzklāšana: Minimālais: 24 stundas.**

**Maksimums: nenoteikts.**

**Šķīdinātājs: ūdens**

**Patēriņš: 8-10 m<sup>2</sup>/l/slānis.**

**GOS saturs: ne vairāk kā 30 g / l**

**Veselības un drošības norādes: Ūdens bāzes produkts: Atbrīvots no marķēšanas**

**Ūdens tvaiku caurlaidība: Sd=0.19 m (ISO 7783:1999)**

**Ūdens caurlaidība: w= 0.12 kg/ (m<sup>2</sup>.h0.5) (UNE-EN: 1062-3-1999)**

**CO2 caurlaidība: Sd=1339 ± 160m (UNE-EN:1062-6:2003)**

Šajā datu lapā esošā informācija var mainīties un ir jāatjaunina. Skatīt [www.juno.es](http://www.juno.es) vai sazināties ar tuvāko JUNO pārstāvi, lai iegūtu jaunāko datu lapu. Mūsu tehniskās instrukcijas un padomi, gan mutiski, gan rakstveidā, gan arī ar testiem tiek sniegti labā ticībā un pēc iespējas labāk. Tomēr to var saprast tikai kā norādi BEZ ATBILDĪBAS pat attiecībā uz iespējamām trešās puses rūpnieciskā īpašuma tiesībām, un tas neatbrīvo klientu no piegādāto produktu pārbaudes, lai pārbaudītu to atbilstību paredzētajām darbībām un mērķiem. Mūsu piegādāto produktu lietošana, izmantošana un apstrāde tiek veikta ārpus mūsu kontroles un tāpēc tā ir pilnīga klienta atbildība. Tomēr, ja būtu pamats uzskatīt, ka pienākums ir mūsu pusē, tas neatkarīgi no bojājumiem un zaudējumiem būs ierobežots ar mūsu piegādāto un klienta izmantoto preču vērtību. Tas nozīmē, ka mēs garantējam mūsu produktu absolūto kvalitāti saskaņā ar mūsu vispārējiem pārdošanas un piegādes noteikumiem.

# JUNOREV SMOOTH MASONRY COATING

Code: 65,500

## IETEIKUMI UZKLĀŠANAI

Virsmas jāattīra no putekļiem, taukiem, eļļām, netīrumiem, rūsas, atkritumiem un no jebkā, kas var piesārņot krāsu. Noņemt krāsu, lakas vai vecos pārklājumus, kas ir sliktā stāvoklī un, ja nepieciešams, veikt virsmas remontu, izmantojot piemērotus materiālus. Pirms lietošanas samaisīt sastāvu, lai panāktu sastāva un krāsas viendabību. Ievērot ieteicamo lietošanas temperatūru un žūšanas laiku starp pārklājumiem (20°C, relatīvais mitrums 65%). Kārtas biezums, temperatūra un mitrums var ietekmēt žūšanas laiku. Iegādāties tikai vajadzīgo produkta daudzumu, ņemot vērā m<sup>2</sup>, porainību un pamatnes faktūru. Uzglabāt atlikušo produktu sausā un labi vēdināmā vietā. Strādāt pie atbilstošas ventilācijas un ievērojot drošības normatīvus, kas norādīti produkta drošības datu lapā.

## TĪRĪŠANA:

Šļakatas un traipus nekavējoties nomazgāt ar ziepjūdeni vai atbilstošu šķīdinātāju. Pēc izmantošanas notīrīt darbarīkus (otas, rullīšus, zīmuļus, iekārtas utt.). Un ļaut tiem nožūt pirms uzglabāšanas. Konsultēties ar pilsētas domi par piemērotu iepakojumu, darba atkritumu un krāsas palieku nodošanas metodi atkritumos, saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem un vides aizsardzības principiem.

## TRANSPORTĒŠANA



**Iepakojums: 04/15 litri**  
**Transportēšanas svars:**  
**Iepakojumu skaits uz paletes: 120/33**



**Kravas klasifikācija:**  
Krāsa vai ar krāsu saistīts produkts



**Informācija par transportēšanu**  
Nav ierobežojumi transportēšanai (ADR/RID, IMDG, IATA)

Šajā datu lapā esošā informācija var mainīties un ir jāatjaunina. Skatīt [www.juno.es](http://www.juno.es) vai sazināties ar tuvāko JUNO pārstāvi, lai iegūtu jaunāko datu lapu. Mūsu tehniskās instrukcijas un padomi, gan mutiski, gan rakstveidā, gan arī ar testiem tiek sniegti labā ticībā un pēc iespējas labāk. Tomēr to var saprast tikai kā norādi BEZ ATBILDĪBAS pat attiecībā uz iespējamām trešās puses rūpnieciskā īpašuma tiesībām, un tas neatbrīvo klientu no piegādāto produktu pārbaudes, lai pārbaudītu to atbilstību paredzētajām darbībām un mērķiem. Mūsu piegādāto produktu lietošana, izmantošana un apstrāde tiek veikta ārpus mūsu kontroles un tāpēc tā ir pilnīga klienta atbildība. Tomēr, ja būtu pamats uzskatīt, ka pienākums ir mūsu pusē, tas neatkarīgi no bojājumiem un zaudējumiem būs ierobežots ar mūsu piegādāto un klienta izmantoto preču vērtību. Tas nozīmē, ka mēs garantējam mūsu produktu absolūto kvalitāti saskaņā ar mūsu vispārējiem pārdošanas un piegādes noteikumiem.