TEHNISKO DATU LAPA

B-7 ECOLOGICAL Zero-VOC paint

Kods: **72197**

Janvāris, 2015

APRAKSTS

B-7 ir augstākās kvalitātes matēta un necaurspīdīga vinila kopolimēru krāsa. B-7 pilnībā nesatur GOS un tā nodrošina izturīgu, mazgājamu un izbalējumu noturīgu apdari. Tai nepiemīt aromāts, kā parastajām krāsām, kas satur sastāvdaļas, pazīstamas kā gaistošie organiskie savienojumi (GOS).
Atbilst TÜV SÜD Testa standartam TM 07 dispersijas krāsām "Izdots 06/04" un ar ES ekomarķējuma sertifikāciju.
Reģistrācijas numurs: ES-EU-007-00001.

ĪPAŠĪBAS:

- Praktiski bez smaržas - Traipu izturīga
- Lielākai daļai virsmu nav nepieciešama gruntēšana - Ātri žūstoša

Izmantošana: IEKŠDARBOS

Produkts piemērots sienām un griestiem.
Ideāli piemērots jaunām vai iepriekš krāsotām dēļu, ģipša un mūra sienām, kur nepieciešama matēta un patīkama apdare.
B-7 ir izturīga pret ūdens tvaikiem un mitrumu. Neizdala gaisu piesārņojošas vielas.
Ideāli piemērota mājām, slimnīcām, viesnīcām, skolām un bērnudārziem.

PIELIETOJUMS

- Krāsot ar saru otu, rullīti vai parasto / bez gaisa padeves pulverizatoru.
- Maisīt sastāvu rūpīgi, līdz iegūta vienmērīga konsistence.

Nelietot uz virsmām, kuru temperatūra ir zemāka par 5°C, vai tās ir pārāk uzkarsušas.
Lai izlīdzinātu ģipša virsmu absorbētspēju, ieteicams tās apstrādāt ar JUNO AQUA-SELL, kods: 21.203
Atšķaidīšana:
Atšķaidīt ar ūdeni, līdz 15 - 20% tilpuma.
Jau krāsotas virsmas sliktā stāvoklī, pirms sastāva uzklāšanas nepieciešams sagatavot.
Bojātas vietas un saplaisājušas krāsas laukumus, pirms krāsas uzklāšanas, jāpārklāj ar apmetumu (Juno Plaste).

IEVĒROT!

Visu veidu pamatnēm:
Ja uz virsmas vērojams pelējums, sēnīte, aļģes vai citi parazīti, rīkojieties sekojoši:
- Mazgāt ar 10% balinātāja un ūdens šķīdumu.
- Noskalot ar ūdeni.
- Gruntēt izmantojot Junosan Base Cleaner.
- Pirms krāsošanas ļaut pilnībā nožūt.
- Izmantot Pretpelējuma produktus.

Ja vērojams izsālījums:
- Tīrīt un mazgāt ar 10% sālsskābes vai 10% cinka sulfāta šķīdumu.
- Noskalot ar ūdeni.
- Pirms krāsošanas ļaut pilnībā nožūt.

Šīs darbības jāveic atbilstoši drošības noteikumiem
Produktu uzglabāt tā, lai tas būtu aizsargāts no sala.
Krāsošana: Izmantojiet ūdens bāzes Junoral Water vai Universal Juno krāsvielas, nepārsniedzot 3% krāsvielas daudzuma.

Darba apraksts:

Krāsojamai virsmai jābūt tīrai, sausai un bez jebkāda piesārņojuma. Noņemt krāsas slāņus, kas nav cieši saistīti ar virsmu. Iepriekš krāsotas sienas rūpīgi nomazgāt, noskalot ar tīru ūdeni un ļauj tām nožūt. Pēc rūpīgas sagatavošanas, ar pulveri klātas virsmas apstrādāt ar JUNO Hidrocril Sealer. Vajadzības gadījumā nomazgāt un noslaucīt ar pulveri klātas virsmas ar mitru auduma drānu, kas nepūkojas. Izvairīties no putekļu ieelpošanas. Pirms lietošanas samaisīt sastāvu, lai panāktu sastāva un krāsas viendabību. Ievērot ieteicamo lietošanas temperatūru un žūšanas laiku starp pārklājumiem (20°C, relatīvais mitrums 65%). Kārtas biezums, temperatūra un mitrums var ietekmēt žūšanas laiku. Iegādāties tikai vajadzīgo produkta daudzumu, ņemot vērā m^2, porainību un pamatnes faktūru. Uzglabāt atlikušo produktu sausā un labi vēdināmā vietā. Strādāt pie atbilstošas ventilācijas un ievērojot drošības normatīvus, kas norādīti produkta drošības datu lapā.

Noslēdzošais efekts: Matēts

Krāsa: Balts

Viskozitāte: Vismaz 100 P S/FR1007

Blīvums: 1,62 +/- 0,.05 S/FR1001

Žūšanas laiks: 45 min. uz tausti
Nākamās kārtas uzklāšana: Minimālais: 8 stundas.
Maksimums: nenoteikts.

GOS saturs: 7 g/l

Patēriņš: 10-12 m^2 / L/ slānis

Uzliesmošanas slieksnis: Nav uzliesmojošs

Šķīdinātājs: ūdens

Noturība pret mitru berzi
Klase 2 (DIN ISO 11998)

TRANSPORTĒŠANA

Iepakojums: 4/15 litri
Transportēšanas svars:
Iepakojumu skaits uz paletes: 120/ 33

Kravas klasifikācija:
Krāsa vai ar krāsu saistīts produkts

Informācija par transportēšanu
Nav ierobežojumi transportam
(ADR/RID, IMDG, IATA)

TĪRĪŠANA:

Pēc iespējas ātrāk nomazgāt traipus ar tīru drānu, kas nepūkojas un tīru ziepjūdeni. Rūpīgi noskalot virsmu un ļaut nožūt. Krāsas veiktspējas īpašības ir pilnībā attīstījušās pēc 7 līdz 10 dienām pēc uzklāšanas (atkarībā no žūšanas apstākļiem). Krāsu nemazgāt, pirms pagājis šis laiks.
Pēc izmantošanas notīrīt darbarīkus (otas, rullīšus, zīmuļus, iekārtas utt.). Un ļaut tiem nožūt pirms uzglabāšanas.
Konsultēties ar pilsētas domi par piemērotu iepakojumu, darba atkritumu un krāsas palieku nodošanas metodi atkritumos, saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem un vides aizsardzības principiem.

Šajā datu lapā esošā informācija var mainīties un ir jāatjaunina. Skatīt www.juno.es vai sazināties ar tuvāko JUNO pārstāvi, lai iegūtu jaunāko datu lapu. Mūsu tehniskās instrukcijas un padomi, gan mutiski, gan rakstveidā, gan arī ar testiem tiek sniegti labā ticībā un pēc iespējas labāk. Tomēr to var saprast tikai kā norādi BEZ ATBILDĪBAS pat attiecībā uz iespējamām trešās puses rūpnieciskā īpašuma tiesībām, un tas neatbrīvo klientu no piegādāto produktu pārbaudes, lai pārbaudītu to atbilstību paredzētajām darbībām un mērķiem. Mūsu piegādāto produktu lietošana, izmantošana un apstrāde tiek veikta ārpus mūsu kontroles un tāpēc tā ir pilnīga klienta atbildība. Tomēr, ja būtu pamats uzskatīt, ka pienākums ir mūsu pusē, tas neatkarīgi no bojājumiem un zaudējumiem būs ierobežots ar mūsu piegādāto un klienta izmantoto preču vērtību. Tas nozīmē, ka mēs garantējam mūsu produktu absolūto kvalitāti saskaņā ar mūsu vispārējiem pārdošanas un piegādes noteikumiem.

Industrias JUNO, S.A. • Barrio SaKoni, 10 • 48950 Erandio (Bizkaia) • Tfno. 944 670 062 • infoweb@juno.es • **www.juno.es**