Tehnisko Datu Lapa
JUNOPROF (NEW)

Kods: 88750 Iekšdarbiem

APRAKSTS
Kalibrēta augstākās kvalitātes emulsija iekšdarbiem, kas paredzēta Junomatic

Tintometric System, ar pretpelējuma konservantiem.
Izstrādāts lietošanai uz sienām un griestiem. Junoprof pamatā ir ūdens dispersijas akrila kopolimēri.
Izmantojot Junomatic Tinting System, iespējams iegūt tūkstošiem krāsu toņu.

IETEICAMĀ IZMANTOŠANA: IEKŠDARBOS

Ieteicams vispārējiem iekštelpu apdares darbiem, uz bloku / mūra,

cementa pārklājumu, betona, apmetuma, ģipškartona, ģipša, dēļu u.c. virsmām.

Sienu un griestu aizsardzībai un dekorēšanai iekšdarbos, kur nepieciešama

kvalitatīva matēta apdare. Junoprof ir zema aromāta krāsa, kas nodrošina

stingru apdari. Ideāli piemērots virsmu krāsošanai mājās un dzīvokļos, viesnīcās,

slimnīcās un sabiedriskās ēkās.

GALVENĀS ĪPAŠĪBAS

- Iespējams panākt tūkstošiem krāsu toņu, t.sk. 300 ekskluzīvu dizaina JUNO Combina krāsu toņu
- Ilgstoša krāsu noturība un stabilitāte
- Izturīga pret dzeltēšanu
- Mazgājama un slaukāma virsma
- Elpojoša, mikroporaina un izturīga pret kondensāciju
- Pretaļģu un sēnīšu piedevas
- Augsta gaismas necaurlaidības pakāpe
- Maksimāla segtspēja
- Uguns darbību kavējošs efekts

SERTIFIKĀCIJAS

- Uguns darbību kavējoša efekta sertifikāts (B-s1, d0) saskaņā ar EN13501-1:2007



VIRSMAS SAGATAVOŠANA
NEAPSTRĀDĀTA (JAUNA) VIRSMA.
Apmetumiem, ģipša, betona, cementa vai hidraulisko saistvielu javas, nodrošināt pilnīgu nocietēšanu un nožūšanu (vismaz 1 mēnesis betonam un cementam).
Visām virsmām jābūt nestspējīgām, tīrām, sausām un attīrītām no netīrumiem, taukiem vai eļļām.
Attīrīt virsmu no izsālījuma un pelējuma, ja tāds ir.
Spīdīgas / pulētas virsmas apstrādāt, lai atvērtu poras. Izvairīties no putekļu ieelpošanas. Rūpīgi noskalot virsmu, lai notīrītu visus putekļus.
Izmantot remonta apmetumu, lai vajadzības gadījumā novērstu jebkādus virsmas defektus.
Apstrādāt absorbējošas virsmas, izmantojot Hidrocril (produkta kods 81.006), Primerlite (produkta kods 21.702) vai Akril-80 (produkta kods 42.115).
Uzklāt divas Junoprof kārtas.
Ņemt vērā, ka pārklājums ir atkarīgs no virsmas struktūras un absorbcijas pakāpes.

Krāsota virsma.
Ja virsma ir labā stāvoklī, tīra, sausa un bez taukiem, krāsu var uzklāt tieši uz tās.
Noņemt no virsmas sasprēgājušas vai plēkšņainas krāsas slāņus.
Satīna vai spīdīgas krāsas slāņus, kas ir labā stāvoklī un cieši saistītas ar virsmu, apstrādāt ar smalkas frakcijas smilšpapīru; tas uzlabos adhēziju un samazinās virsmas spriegumus.
Pirms krāsas uzklāšanas uz neapstrādātām virsmām, virsmu rūpīgi noskalot.
Pirms krāsas uzklāšanas uz jau iepriekš krāsotām virsmām, veikt testu nelielā laukumā, lai pārliecinātos par adhēziju un vecās un jaunās krāsas saderību.
Lai notīrītu putekļus, uzlabotu adhēziju, izlīdzinātu un samazinātu absorbciju, uzklāt uz virsmas Akril-80 (produkta kods 42.115) vai Hidrocril (produkta kods 81.006). Ja tiek izmantots remontdarbu apmetums, šīs vietas gruntēt ar Primerlite (produkta kods 21.702).
Uzklāt divas Junoprof kārtas. Ņemt vērā, ka pārklājums ir atkarīgs no virsmas struktūras un absorbcijas pakāpes.

APMESTAS UN ĢIPŠA BĀZES PAMATNES Tikai iekštelpās.
Notīrīt un ļaut pilnīgi nožūt.
Absorbējošas virsmas apstrādāt ar Hidrocril (Produkta kods 81.006) un uzklāt divas Junoprof kārtas. Ņemt vērā, ka pārklājums ir atkarīgs no virsmas struktūras un absorbcijas pakāpes.

APMETUMS Tikai iekštelpās.
Ņemot vērā šo virsmu absorbcijas lielās atšķirības, ieteicams šāda veida virsmas apstrādāt ar Aquasell (Prod.Code 21.203).

Pelējuma piesārņojums. Rūpīgi nomazgāt un dezinficēt, izmantojot Junoclean (Prod.Code 760.180).

Šajā datu lapā esošā informācija var mainīties un ir jāatjaunina. Sazināties ar www.junopaints.com vai tuvāko JUNO pārstāvi, lai iegūtu jaunāko datu lapu. Produkta lietošanas tehniskie ieteikumi, gan verbāli, gan rakstiski, gan izmēģinājumi, ir balstīti uz JUNO pieredzi un tehniskajām zināšanām. Šajā dokumentā uzrādītie dati jāuzskata par ieteikumu, un tādējādi tie neuzliek saistības, tostarp attiecībā uz iespējamām trešo personu rūpnieciskā īpašuma tiesībām. JUNO piegādāto produktu uzklāšanu, izmantošanu un pastarpinātu pielietošanu veic trešās puses. Līdz ar to gala rezultāts ir vienīgi klienta, uzklājēja vai lietotāja atbildība, ne piegādātāja. Šis dokuments neatbrīvo klientus no piegādāto produktu pārbaudes, lai pārliecinātos par to atbilstību paredzētajam pielietojumam un mērķiem. Gadījumā, ja JUNO uzņemas atbildību, tā tiks ierobežota ar klientam piegādāto un izmantoto preču vērtību, neatkarīgi no radītajiem zaudējumiem. JUNO garantē visu savu produktu kvalitāti saskaņā ar spēkā esošajiem Vispārējiem pārdošanas s of Sale i nosacījumiem. Industrias JUNO, S.A. • Barrio Sakoni, 10 • 48950 Erandio (Bizkaia) • Tfno. 944 670 062 • infoweb@juno.es • www.juno.es

Noskalot un ļauj pilnīgi nožūt.
Junoprof satur pretpelējuma un pretsēnīšu piedevas.
Izmantojot cita veida krāsas, pārliecināties, vai tām ir pretpelējuma piedevas un, ja nav, pievienot Misky-Misky pretpelējuma piedevu (produkta kods 79.597).

Izsālījumi. Rūpīgi noberzt ar saru otu, mazgāt un neitralizēt, izmantojot hlorskābes vai cinka sulfātu šķīdumu (! 0%), kam pievienots ūdens.
Pirms turpināt, rūpīgi noskalot virsmu un ļaut nožūt, tad gruntēt / noslēgt virsmu (kā minēts iepriekš) un krāsot.

PIELIETOJUMS
Pirms lietošanas labi samaisīt krāsu, nodrošinot pilnībā viendabīgu sastāvu.
Uzklāt uz tīras, pilnīgi sausas virsmas, bez izsālījumiem un pelējuma. Patēriņš ir atkarīgs no virsmas porainības un stāvokļa.

NOSACĪJUMI ATTIECĪBĀ UZ APKĀRTĒJO VIDI: Nelietot uz pamatnēm, kuru temperatūra ir zemāka par 5°C vai pārmērīgi uzsilušām virsmām.
Pamatnes temperatūrai jābūt vismaz 3°C virs rasas punkta.
Relatīvais mitruma līmenis nedrīkst pārsniegt 80%.
Ja krāsa pirms pilnīgas nožūšanas tiek samitrināta, tas var izraisīt sastāvdaļu šķīšanu, kas izraisa virsmas traipus.

Uzklāšanas metode
Izmantojot saru otu, rullīti vai pulverizatoru. Izmantot rullīti (ieteicams vidēja spalvu garuma sintētiskā tipa rullītis).
Nepārpildīt rullīša izveltnēšanas trauku.
Pārliecināties, ka rullītis tiek vienmērīgi samitrināts ar krāsu.
Izmantojot saru otu, to vienmērīgi un pilnībā piesātināt ar krāsu.
Uzklāt brīviem un vienmērīgiem triepieniem.
Ja vienā un tajā pašā apgabalā jāizmanto vairāk nekā viens krāsas iepakojums, pirms krāsošanas iepakojumu saturu sajaukt vienā tvertnē.

TĪRĪŠANA Pirms tīrīšanas no darbarīkiem mehāniski noņemiet pēc iespējas vairāk produkta palieku. Piespiest stingri iepakojuma vāciņu.
Mazgāt iekārtas un traipus tūlīt pēc darbu beigšanas, izmantojot siltu ziepjūdeni, un rūpīgi noskalot.

TONĒŠANA.
Produkta tonēšana jāveic vienīgi, izmantojot JUNOMATIC sistēmu.

DROŠĪBAS UN VIDES AIZSARDZĪBAS PASĀKUMI

• Pēc iespējas samazināt produkta atkritumus, novērtējot pareizo nepieciešamo daudzumu, ņemot vērā pamatnes m2, porainību un faktūru.

Šajā datu lapā esošā informācija var mainīties un ir jāatjaunina. Sazināties ar www.junopaints.com vai tuvāko JUNO pārstāvi, lai iegūtu jaunāko datu lapu. Produkta lietošanas tehniskie ieteikumi, gan verbāli, gan rakstiski, gan izmēģinājumi, ir balstīti uz JUNO pieredzi un tehniskajām zināšanām. Šajā dokumentā uzrādītie dati jāuzskata par ieteikumu, un tādējādi tie neuzliek saistības, tostarp attiecībā uz iespējamām trešo personu rūpnieciskā īpašuma tiesībām. JUNO piegādāto produktu uzklāšanu, izmantošanu un pastarpinātu pielietošanu veic trešās puses. Līdz ar to gala rezultāts ir vienīgi klienta, uzklājēja vai lietotāja atbildība, ne piegādātāja. Šis dokuments neatbrīvo klientus no piegādāto produktu pārbaudes, lai pārliecinātos par to atbilstību paredzētajam pielietojumam un mērķiem. Gadījumā, ja JUNO uzņemas atbildību, tā tiks ierobežota ar klientam piegādāto un izmantoto preču vērtību, neatkarīgi no radītajiem zaudējumiem. JUNO garantē visu savu produktu kvalitāti saskaņā ar spēkā esošajiem Vispārējiem pārdošanas s of Sale i nosacījumiem. Industrias JUNO, S.A. • Barrio Sakoni, 10 • 48950 Erandio (Bizkaia) • Tfno. 944 670 062 • infoweb@juno.es • www.juno.es

• Uzlikt vāciņu stingri un turēt iepakojumu vertikāli, lai izvairītos no noplūdēm.
Uzglabāt pārpalikušos materiālus ventilējamā, sausā vietā. Tvertnei jābūt tīrai un atlikušā produkta daudzumam atbilstošā izmērā.
Uzglabāt konteinerus pasargātus no sala, augstas temperatūras un tiešas saules iedarbības.
Sagatavojot un strādājot ar produktu neēst, nedzert un nesmēķēt.
Virsmas sagatavošana un produkta uzklāšana jāveic ar atbilstošu drošības un aizsardzības aprīkojumu. Glabāt bērniem nepieejamā vietā.
Atbrīvoties no satura / tvertnes atļautās atkritumu apglabāšanas vietās saskaņā ar vietējiem / valsts noteikumiem.
Uzklāšanas un žūšanas laikā nodrošināt labu ventilāciju.
Nepieļaut nokļūšanu acīs, uz ādas vai apģērba.

JA NOKĻŪST ACĪS:
Uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tādas ir, un viegli to izdarīt. Turpināt skalot.
JA NONĀK UZ ĀDAS:
Skalot ar lielu daudzumu ūdens. Neizmantot šķīdinātāju vai vaitspirtu.
JA NORĪTS:
Ja radusies slikta pašsajūta, sazināties ar ārstu.
Plašāku informāciju ,lūdzu, skatīt produkta tehniskajās un drošības datu lapās.

Noslēdzošais efekts: Matēts
Krāsa: Junomatic dekoratīvā tintometriskā krāsu sistēma
Viskozitāte: Vismaz 80 P S/FR1007
Blīvums: 1.47 ± 0,05 g/cc S/FR1001
Sauss uz tausti: pēc 30 minūtēm
Pārkrāsojama min.: 4-6 st.
Pārkrāsojama maks.: neierobežots
Atšķaidīšanai izmantot: ūdens
Patēriņš: 10-12 m2/L (slānim)Aptuvenas vērtības. Mainīgs, atkarībā no virsmas faktūras un absorbcijas
GOS saturs: Maksimums 30 g / l.

Pamatpārklājumi:
Pieejamas 5 krāsas bāzes, ieskaitot SARKANU un DZELTENU, lai nodrošinātu maksimālu necaurredzamību un pārklātspēju. Sarežģītām krāsām nepieciešamo pārklājumu skaita samazināšana.

88750 P-BASE (balts)

88751 D-BASE (vidēja)

88752 TR-BASE (caurspīdīgs)

88753 YELLOW-bāze

88754 RED-bāzes

Iepakojuma izmērs: 0,750L / 2L / 4L / 12 L\

Šajā datu lapā esošā informācija var mainīties un ir jāatjaunina. Sazināties ar www.junopaints.com vai tuvāko JUNO pārstāvi, lai iegūtu jaunāko datu lapu. Produkta lietošanas tehniskie ieteikumi, gan verbāli, gan rakstiski, gan izmēģinājumi, ir balstīti uz JUNO pieredzi un tehniskajām zināšanām. Šajā dokumentā uzrādītie dati jāuzskata par ieteikumu, un tādējādi tie neuzliek saistības, tostarp attiecībā uz iespējamām trešo personu rūpnieciskā īpašuma tiesībām. JUNO piegādāto produktu uzklāšanu, izmantošanu un pastarpinātu pielietošanu veic trešās puses. Līdz ar to gala rezultāts ir vienīgi klienta, uzklājēja vai lietotāja atbildība, ne piegādātāja. Šis dokuments neatbrīvo klientus no piegādāto produktu pārbaudes, lai pārliecinātos par to atbilstību paredzētajam pielietojumam un mērķiem. Gadījumā, ja JUNO uzņemas atbildību, tā tiks ierobežota ar klientam piegādāto un izmantoto preču vērtību, neatkarīgi no radītajiem zaudējumiem. JUNO garantē visu savu produktu kvalitāti saskaņā ar spēkā esošajiem Vispārējiem pārdošanas s of Sale i nosacījumiem. Industrias JUNO, S.A. • Barrio Sakoni, 10 • 48950 Erandio (Bizkaia) • Tfno. 944 670 062 • infoweb@juno.es • www.juno.es