

JUNOREV mūra pārklājums

Kods: 65,500

Janvāris, 2015

APRAKSTS

JUNOREV ir profesionālas kvalitātes, gluda emulsijas krāsa ārdarbiem. Piemērota pievilcīga pārklājuma izveidei ar augstu veikspēju, tā nodrošina lielisku pārklājumu un ir viegli uzklājama.

JUNOREV pamatā ir ūdens dispersijas akrila sveķi. Šis produkts ir ūdensizturīgs un ūdens tvaiku caurlaidīgs, kā arī nodrošina izturību pret atmosfēras iedarbību pat skarbā un prasīgā vidē.

Aizsargā betona virsmas pret karbonizāciju un nodrošina izcilu adhēziju un veikspēju āra apstākļos.

Izmantošana: IEKŠDARBI - ĀRDARBI

Produkts piemērots minerālu virsmu aizsardzībai un dekorēšanai, tādējādi nodrošinot lielisku izturību pret vieglu atmosfēras dūmu iedarbību un sāļiem, kas izdalās no jaunizveidotām pamatnēm, apmetumiem un līdzīgām virsmām. Var izmantot arī sporta laukumu krāsošanai.

UZKLĀŠANA

- Izmantojot saru otu, rullīti vai pulverizatoru. - Izmantojot pneimatiskās iekārtas.
- Maisīt sastāvu rūpīgi, līdz iegūta vienmērīga konsistence.
- Uzklāt uz tīras, sausas un nestspējīgas virsmas. Uz iepriekš krāsotām virsmām, ja esošā krāsa ir spīdīga, satīna vai elastīga, var rasties spriegums, kas var izraisīt virsmas plaisāšanu.
- Tāpat kā citas ūdens bāzes krāsas, neuzklāt pie temperatūras, kas ir zem 5°C vai pārāk karstām virsmām.

Produkta sagatavošana

Visu veidu pamatnēm:

Ja uz virsmas vērojams pelējums, sēnīte, alģes vai citi parazīti, rīkoties sekojoši:

- Mazgāt ar 10% balinātāja un ūdens šķīdumu.
- Noskalot ar ūdeni.
- Pirms krāsošanas ļaut pilnībā nožūt.
- Gruntēt izmantojot Junosan Base Cleaner.
- Izmantot Pretpelējuma produktus.

Ja vērojams izsālījums:

- Tīrīt un mazgāt ar 10% sālskābes vai 10% cinka sulfāta šķīdumu.
- Noskalot ar ūdeni.
- Pirms krāsošanas ļaut pilnībā nožūt.

Šīs darbības jāveic atbilstoši drošības noteikumiem

Krāsošana: Tonēšanai izmantot Junoral Water Colorant, pievienojot ne vairāk kā 3% pigmenta.

Darba apraksts:

PAMATNES	Produkta sagatavošana	PIELIETOJUMS	
		IEKŠDARBOS	ĀRDARBOS
Betons, cements vai java, JAUNI hidroaizsargājošie saistvielu bāzes javas slāņi.	TĪRĪŠANA: Izsālījumu noņemšana	* 1 Akril 80 vai Junolite kārtā. * 2 kārtas Junorev, kas atšķaidīts ar 10% ūdens	* 1 Akril 80 vai Junolite kārtā. * 2 kārtas Junorev, kas atšķaidīts ar 10% ūdens
Vecās krāsas, kas cieši saistītas ar virsmu	Tīrīšana un / vai mazgāšana	* 2 kārtas Junorev, kas atšķaidīts ar 10% ūdens	* 2 kārtas Junorev, kas atšķaidīts ar 10% ūdens
Veci krāsu slāņi, kas pārklāti ar pulveri	TĪRĪŠANA: Virsmas atjaunošana	* 1 kārtā atšķaidīts Hidrocril * 2 kārtas Junorev, kas atšķaidīts ar 10% ūdens	* 1 kārtā atšķaidīts Hidrocril * 2 kārtas Junorev, kas atšķaidīts ar 10% ūdens
Vecā krāsa slīktā stāvoklī.	Noņemt Apstrādāt ar smilšu strūklu vai JUNO krāsas noņēmēju	Tāpat kā jaunas virsmas	* Tāpat kā jaunas virsmas
Ģipša bāzes apmetums	TĪRĪŠANA: Virsmas remonts pēc nepieciešamības	* 1 kārtā atšķaidīts Hidrocril * 2 kārtas Junorev, kas atšķaidīts ar 10% ūdens	* Nav ieteicams.

Noslēdzošais efekts: Gluds

Krāsa: 16 Standarta krāsas. Arī NCS & RAL

Viskozitāte: Vismaz 180 pozīcijas S / FR1007

Blīvums: 1,80-0,05 gr/FR1001

Žūšanas laiks: 2-4 st. - uz tausti

Nākamās kārtas uzklāšana: Minimālais: 24 stundas.

Maksimums: nenoteikts.

Šķīdinātājs: ūdens

Patēriņš: 6-8 m²/l/slānis.

GOS saturs: ne vairāk kā 30 g / l

Veselības un drošības norādes: Ūdens bāzes krāsa: Atbrīvots no marķēšanas

Ūdens tvaiku caurlaidība: Sd=0.3489 m (ISO 7783:2012)

Ūdens caurlaidība: w= 0.0191 kg/ (m².h0.5) (UNE-EN: 1062-3-2008)

CO2 caurlaidība: Sd=83 +/- 4 m (UNE-EN:16062-6:2003)

Šajā datu lapā esošā informācija var mainīties un ir jāatjaunina. Skatīt www.juno.es vai sazināties ar tuvāko JUNO pārstāvi, lai iegūtu jaunāko datu lapu. Mūsu tehniskās instrukcijas un padomi, gan mutiski, gan rakstveidā, gan arī ar testi tiek sniegti labā ticībā un pēc iespējas labāk. Tomēr to var saprast tikai kā norādi BEZ ATBILDĪBAS pat attiecībā uz iespējamām trešās puses rūpnieciskā īpašuma tiesībām, un tas neatbrīvo klientu no piegādāto produktu pārbaudes, lai pārbaudītu to atbilstību paredzētajām darbībām un mērķiem. Mūsu piegādāto produktu lietošana, izmantošana un apstrāde tiek veikta ārpus mūsu kontroles un tāpēc tā ir pilnīga klienta atbildība. Tomēr, ja būtu pamats uzskatīt, ka pienākums ir mūsu pusē, tas neatkarīgi no bojājumiem un zaudējumiem būs ierobežots ar mūsu piegādāto un klienta izmantoto preču vērtību. Tas nozīmē, ka mēs garantējam mūsu produktu absolūto kvalitāti saskaņā ar mūsu vispārējiem pārdošanas un piegādes noteikumiem.

IETEIKUMI UZKLĀŠANAI

Virsmas jāattīra no putekļiem, taukiem, eļļām, netīrumiem, rūsas, atkritumiem un no jebkā, kas var piesārņot krāsu. Noņemt krāsu, lakas vai vecos pārklājumus, kas ir sliktā stāvoklī un, ja nepieciešams, veikt virsmas remontu, izmantojot piemērotus materiālus. Pirms lietošanas sakratīt iepakojumu, lai panāktu sastāva un krāsas viendabību. Ievērot ieteicamo lietošanas temperatūru un žūšanas laiku starp pārklājumiem (20°C, relatīvais mitrums 65%). Kārtas biezums, temperatūra un mitrums var ietekmēt žūšanas laiku. Iegādāties tikai vajadzīgo produkta daudzumu, ņemot vērā m², porainību un pamatnes faktūru. Uzglabāt atlikušo produktu sausā un labi vēdināmā vietā. Strādāt pie atbilstošas ventilācijas un ievērojot drošības normatīvus, kas norādīti produkta drošības datu lapā.

TĪRĪŠANA:

Vietas, ko skārusi krāsa, nekavējoties tīrīt ar ziepjūdeni vai atbilstošu šķīdinātāju. Pēc izmantošanas notīrīt darbarīkus (otas, rullīšus, zīmuļus, iekārtas utt.). Un ļaut tiem nožūt pirms uzglabāšanas. Konsultēties ar pilsētas domi par piemērotu iepakojumu, darba atkritumu un krāsas palieku nodošanas metodi atkritumos, saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem un vides aizsardzības principiem.

TRANSPORTĒŠANA**Iepakojums: 04/15 litri****Transportēšanas svars:****Iepakojumu skaits uz paletes: 120/33****Kravas klasifikācija:**

Krāsa vai ar krāsu saistīts produkts

Informācija par transportēšanu

Nav ierobežojumi transportēšanai (ADR/RID, IMDG, IATA)

Šajā datu lapā esošā informācija var mainīties un ir jāatjaunina. Skatīt www.juno.es vai sazināties ar tuvāko JUNO pārstāvi, lai iegūtu jaunāko datu lapu. Mūsu tehniskās instrukcijas un padomi, gan mutiski, gan rakstveidā, gan arī ar testiem tiek sniegti labā ticībā un pēc iespējas labāk. Tomēr to var saprast tikai kā norādi BEZ ATBILDĪBAS pat attiecībā uz iespējamām trešās puses rūpnieciskā īpašuma tiesībām, un tas neatbrīvo klientu no piegādāto produktu pārbaudes, lai pārbaudītu to atbilstību paredzētajām darbībām un mērķiem. Mūsu piegādāto produktu lietošana, izmantošana un apstrāde tiek veikta ārpus mūsu kontroles un tāpēc tā ir pilnīga klienta atbildība. Tomēr, ja būtu pamats uzskatīt, ka pienākums ir mūsu pusē, tas neatkarīgi no bojājumiem un zaudējumiem būs ierobežots ar mūsu piegādāto un klienta izmantoto preču vērtību. Tas nozīmē, ka mēs garantējam mūsu produktu absolūto kvalitāti saskaņā ar mūsu vispārējiem pārdošanas un piegādes noteikumiem.